

## gonon goEPS F30 033

Les panneaux d'isolation thermique à base de mousse dure Gonon en PS (=EPS) du type goEPS sont d'un emploi universel. Les panneaux isolants goEPS F15 038 seront essentiellement utilisés dans des cas de faibles contraintes (isolations de murs, évidements, etc.). Les panneaux d'isolation goEPS F20 036 peuvent être mis en charge et trouveront des applications particulièrement sous les chapes (habitations en général). Les panneaux d'isolation goEPS F30 033 peuvent être mis en charge à un niveau plus élevé, par exemple en tant qu'isolation intérieure revêtu d'un enduit ou sous des chapes avec des contraintes plus élevées, etc.



Format: 1000 x 500 mm

Tension de compression avec déformation 10%:  $\geq 150$  kPa

Épaisseur [mm]	No. article	Contenu [m <sup>2</sup> /paquet]	$\lambda$ [W/mK]	Valeur U [W/m <sup>2</sup> K]
10	245.010.999	21.00	0.033	3.300
15	245.015.999	14.00	0.033	2.200
20	245.020.999	10.50	0.033	1.650
30	245.030.999	7.00	0.033	1.100
40	245.040.999	5.00	0.033	0.825
50	245.050.999	4.00	0.033	0.660
60	245.060.999	3.50	0.033	0.550
80	245.080.999	2.50	0.033	0.413
100	245.100.999	2.00	0.033	0.330
120	245.120.999	1.50	0.033	0.275
140	245.140.999	1.50	0.033	0.236
160	245.160.999	1.50	0.033	0.206
180	245.180.999	1.00	0.033	0.183
200	245.200.999	1.00	0.033	0.165
250	245.250.999	1.00	0.033	0.132
300	245.300.999	0.50	0.033	0.110
500	245.500.999	0.50	0.033	0.066

Egalement disponible en épaisseurs intermédiaires  
Janvier 2024 - modifications techniques réservées